



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Karta techniczna

07/2016

IRSA BÜHNENLACK WL **lakier czarny, ultramat**

Baza:

Jednoskładnikowy lakier wodny, czarny, ultramat, nie odbijający światła.

Dostępna forma:

IRSA BÜHNENLACK WL dostępny jest jako gotowy do użycia lakier do drewna w kolorze czarnym, ultramat.

Zastosowanie:

Na podłogach scenicznych, w studiach fotograficznych.

Cechy:

Wykończenie, ultramat „hamuje” przenikanie światła, co w znacznym stopniu pozwala uniknąć wszelkiego rodzaju odbić światła i odblasków.

Zastosowanie

IRSA BÜHNENLACK WL znajduje zastosowanie jako podkład oraz warstwa wierzchnia.

Powierzchnie drewniane przed lakierowaniem powinny być suche, czyste, niepokryte kurzem, olejem, woskiem ani innymi pozostałościami. Przed i podczas użycia lakier należy dobrze wymieszać.

W przypadku drewna miękkiego jak jodła, świerk lub sosna może nastąpić wypływ żywicy, co spowoduje dłuższy czas schnięcia lub optyczne uszczerbki. Przed lakierowaniem żywicę zmyć rozpuszczalnikiem.

Lakierowanie/użycie:

1 x lakier IRSA BÜHNENLACK WL nanosić wałkiem lub szczotką w ilości ca. 120 g/m², pozostawić na 2-4 godziny do wyschnięcia

1 x lakier IRSA BÜHNENLACK WL nanosić wałkiem lub szczotką w ilości ca. 120 g/m², pozostawić na co najmniej 12 godzin schnięcia. Następnie wykonać szlif międzywarstwowy o ziarnistości 120-150.

1 x lakier IRSA BÜHNENLACK WL nanosić wałkiem lub szczotką w ilości ca. 120 g/m²

Łączne zużycia: ok. 360 g/m²

Schnięcie:

Po ok. 2-4 godzinach następuje całkowite wyschnięcie. Możliwość pełnego obciążenia po ok. 5 dniach.

Podany czas schnięcia dotyczy warunków normalnych (+20°C i 55% wilgotności względnej powietrza).

Wysoka wilgotność i /lub niska temperatura, jak i zwiększone zużycie materiału wydłużają czas schnięcia. Należy zadbać o dobrą wentylację (jednak przeciągi nie są wskazane).

Temperatura zastosowania:

pomieszczenie/podłoże i lakier IRSA BÜHNENLACK WL temp.: min. +15°C, maks. +30°C

Narzędzia:

IRSA oferuje do lakieru IRSA BÜHNENLACK WL specjalne narzędzia: wałek do lakieru IRSA Aqua ROLLER lub szczotkę malarską IRSA STREICHBÜRSTE.

Wskazówka: tylko przy użyciu odpowiednich narzędzi uzyskany zostanie nienaganny efekt.

Narzędzie bezpośrednio po użyciu wyczyścić najpierw gazetą lub podobnym chłonnym papierem a następnie dokładnie wodą.

Udzielamy naszych pisemnych i ustnych rad w zakresie techniki użytkowej na podstawie doświadczeń zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Są to jednak jedynie niewiążące wskazówki i nie zwalniają one klienta ze sprawdzenia dostarczanych przez nas produktów we własnym zakresie odnośnie planowanych metod i celów. Zastosowanie i obróbka produktów odbywa się poza naszą kontrolą i dlatego pełną odpowiedzialność ponosi użytkownik. Oczywiście gwarantujemy stałą jakość naszych produktów, odpowiadającą jakości wzorów.

Wraz z ukazaniem się nowej „Karty technicznej” poprzednia przestaje obowiązywać!



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Strona 2 / KARTA TECHNICZNA „IRSA BÜHNENLACK WL”

07/2016

Pielęgnacja i czyszczenie:

Polakierowane podłogi można czyścić na wilgotno, nie należy ich konserwować, ponieważ środki służące do konserwacji zwiększają stopień połysku, w związku z tym należałoby liczyć się z odbiciami światła. Używać IRSA AQUA CLEANER 5000.

Szybka naprawa:

Uszkodzone miejsca powierzchni polakierowanej lakierem IRSA Bühnenlack WL należy zamalować przy pomocy pędzla lakierem IRSA Bühnenlack WL po wcześniejszym zeszlifowaniu. Warstwa naprawiana wyschnie po ok. 4 godzinach i powierzchnia może być znów użytkowana.

Przechowywanie:

Nie należy przechowywać i transportować w temp. poniżej 6°C ani przez dłuższy czas w temp. powyżej +30°C. W nie napoczętym, oryginalnym opakowaniu lakier może być przechowywany przez ok. 9 miesięcy. Po otwarciu należy dobrze zamknąć opakowanie i zużyć w niedługim czasie.

Chronić przed zimnem.

Oznaczenie VOC od 2010: 2004/42/2 A (i) 140 g/l <87 g/l

Wyjaśnienia:

2004/42 = rok i numer dyrektywy UE

/2 = załącznik 2

A część A

() podkategoria produktu

---;--- g/l wartość graniczna w g/l

< --- g/l aktualna wartość VOC

Udzielamy naszych pisemnych i ustnych rad w zakresie techniki użytkowej na podstawie doświadczeń zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Są to jednak jedynie niewiążące wskazówki i nie zwalniają one klienta ze sprawdzenia dostarczanych przez nas produktów we własnym zakresie odnośnie planowanych metod i celów. Zastosowanie i obróbka produktów odbywa się poza naszą kontrolą i dlatego pełną odpowiedzialność ponosi użytkownik. Oczywiście gwarantujemy stałą jakość naszych produktów, odpowiadającą jakości wzorów.

Wraz z ukazaniem się nowej „Karty technicznej” poprzednia przestaje obowiązywać!

Importer w Polsce:

Euro-Nova S.C. | ul. Powstańców Wielkopolskich. 2A | 62-030 Luboń | tel. 61 899 12 26 | www.euro-nova.pl