



KARTA TECHNICZNA

FADO MGP12

POLIURETANOWY PREPARAT GRUNTUJĄCY

FADO MGP12 to wysokiej jakości, jednoskładnikowy preparat gruntujący do impregnacji powierzchni betonowych, dla ochrony przed olejami, tłuszczami, solami i innymi chemikaliami jak i do gruntowania pod klej poliuretanowy FADO MKP22 i polimerowy FADO MKS12.

ZALETY

FADO MGP12 jest wolny od rozpuszczalników i wody.

WŁAŚCIWOŚCI

Do gruntowania chłonnych i nie chłonnych podłoży. Do izolacji podciągającej wilgoci kapilarnej na jastrzychach cementowych maksymalnie do 4%CM. Nadaje się pod krzesła na kółkach oraz do stosowania na podłożach z wbudowanym ogrzewaniem podłogowym.

NAKLADANIE

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć lub wymieszać.

Nakładać pędzlem, wałkiem welurowym lub piankowym, unikać tworzenia się kałuż ponieważ przedłużają one proces schnięcia i mogą prowadzić do powstania pęcherzy powietrza, uniemożliwiających adhezję. Również zbyt wczesne nałożenie kleju może doprowadzić do powstania pęcherzy i tym samym spowodować problemy przyczepności kleju z gruntem.

Przy użyciu FADO MGP12 jako izolacja przeciwwilgociowa konieczne są co najmniej dwie warstwy nakładane na krzyż. Każda warstwa musi tworzyć zamkniętą powłokę. Drugą warstwę nanieść dopiero wtedy, gdy pierwsza całkowicie wyschnie (tzn. nie klei się).

Podczas gruntowania ostatnią warstwę w stanie mokrym posypać suchym piaskiem kwarcowym łamanym o frakcji 0,4-0,8 mm w ilości min 1,5 kg/m². Po wyschnięciu gruntu pozostałości nie związanego albo luźnego piasku należy zamieść i odkurzyć. Jeżeli klejenie podłogi nastąpi w ciągu 72 h od nałożenia ostatniej warstwy nie ma konieczności sypania piaskiem kwarcowym. W czasie pomiędzy gruntowaniem, a przed procesem klejenia należy chronić zagruntowaną posadzkę przed zabrudzeniem, zapyleniem i zalaniem wodą bądź inną cieczą.

Opakowanie po użyciu szczelnie zamknąć i pozostały grunt możliwie szybko użyć.

PODŁOŻA

Zarówno podłoże jak i warunki klimatyczne w pomieszczeniu muszą spełniać wymagania normy DIN 18356 lub DIN18365 „Prace z wykładzinami podłogowymi”. Z wyjątkiem podłoży z resztkową zawartością wilgoci, kiedy grunt FADO MGP12 stosowany jest jako izolacja podciągającej wilgoci kapilarnej.

Podłoża muszą być równe, trwale suche, mocne, wolne od pęknięć, zabrudzeń i substancji utrudniających klejenie. Zaleca się szlifowanie i odkurzanie podłoża.

Jastrychy anhydrytowe zgodnie z obowiązującymi normami przeszlifować i odkurzyć.

WAŻNE WSKAZÓWKI

Podane parametry dotyczą normalnych warunków klimatycznych (23°C i 50 % wilgotności względnej powietrza). Zmiany tych parametrów prowadzą również do zmiany podanych czasów.

Podczas nanoszenia gruntu temperatura podłoża i pomieszczenia nie może być niższa jak 15°C.

Wilgotność powietrza nie może przekraczać 65%. Zimny parkiet i grunt postawić w pomieszczeniu do osiągnięcia odpowiedniej temperatury.

KARTA TECHNICZNA

Przy pracy z urządzeniami natryskowymi nosić maskę ochronną w celu uniknięcia wdychania rozpylonych cząsteczek gruntu. Oprócz tych danych należy stosować się do zaleceń producentów parkietu i obowiązujących norm.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA/ OCHRONA BHP

- symbol : Xn (produkt szkodliwy).
- produkt szkodliwy dla zdrowia przy wdychaniu. Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową.
- zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- zanieczyszczoną skórę przemyć natychmiast wodą z mydłem.
- w miejscach nie dostatecznie wentylowanych używać maski.
- w przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij
- porady lekarza (jeżeli to możliwe, pokaż etykietę).
- po całkowitym utwardzeniu FADO MGP12 nie jest szkodliwy dla zdrowia.
- EMI CODE: EC1 Plus R – bardzo mała emisja.
- GHS CODE: RU1 – bez rozpuszczalnika.

Aby uzyskać więcej informacji proszę zapoznać się z kartą charakterystyki.

UTYLIZACJA

Utwardzone pozostałości gruntu można wyrzucać z odpadami domowymi.

SKŁADOWANIE

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach przechowywanych w temperaturze (między 10°C a 30°C) co najmniej 12 miesięcy. Składować w pomieszczeniach suchych.

WŁAŚCIWOŚCI

- czas schnięcia: ok. 50 minut (przy 100 mikronach grubości powłoki) - proces klejenia dopiero wtedy, gdy grunt całkowicie wyschnie (tzn. nie klei się).
- nakładanie: pędzlem, wałkiem welurowym lub piankowym oraz urządzeniem natryskowym (przestrzegać środków bezpieczeństwa).
- zużycie: ok. 150 g/m² stosowany jako podkład, ok. 300-350 g/m² stosowany jako izolacja przeciwwilgociowa (co najmniej dwie warstwy aplikowane na „krzyż”)

SZCZEGÓLNIE WAŻNE

Udzielone informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Producent gwarantuje wysoką jakość produktu, jednak ze względu na różnorodność stosowanych materiałów, sposobów użycia, warunków otoczenia i przechowywania na które niestety nie mamy żadnego wpływu, nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku stosowania go nie zgodnie z instrukcją. Każde inne stosowanie produktu niż opisane w niniejszej karcie technicznej wymaga pisemnej zgody producenta. Zalecamy przeprowadzenie prób we własnym zakresie. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji technicznej tracą ważność wszystkie wcześniej opublikowane. Produkt do stosowania przez fachowe firmy wykonawcze.

Stan, dnia 01 Grudzień 2019 r.