

FADO MZS21

DWUSKŁADNIKOWA ŻYWICA NAPRAWCZA

FADO MZS 21 jest wolną od rozpuszczalników dwuskładnikową żywicą naprawczą na bazie wody szklanej do naprawy pęknięć i szczelin na jastrychu.

FADO MZS21 nadaje się pod krzesła na kółkach oraz do stosowania na podłożach z wbudowanym ogrzewaniem podłogowym.

FADO MZS21 staje się trwale elastyczną, spienioną żywicą krzemianową.

Jest odporna na kwas, roztwór soli i wiele organicznych rozpuszczalników.

Z produktem FADO MZS21 można szybko i łatwo pracować.

NAKLADANIE

Składnik B wlać do butelki ze składnikiem A. Po zamknięciu opakowania energicznie wstrząsnąć przez ok. 15 sekund. Wymieszaną żywicę wlać do wcześniej przygotowanych pęknięć i wygładzić szpachlą. Nacięcia uprzednio odkurzyć i włożyć klamry spinające. Nacięcia wypełnione jeszcze „świeżą” żywicą w celu dobrej przyczepności do masy wyrównawczej lub kleju posypać suchym piaskiem kwarcowym, łamanym o frakcji 0,5 - 0,7 mm.

PODŁOŻA

Zarówno podłoże jak i warunki klimatyczne w pomieszczeniu muszą spełniać wymagania normy DIN18365 „Prace z wykładzinami podłogowymi”. Podłoża muszą być równe, trwale suche, mocne, wolne od zabrudzeń i substancji utrudniających klejenie. Zaleca się szlifowanie i odkurzanie podłoża. W razie potrzeby pęknięcia w jastrychu należy naciąć szlifierką kątową a następnie dokładnie oczyścić. W regularnie przygotowane, prostopadłe do pęknięć nacięcia (ok. co 10-15 cm), do połowy grubości jastrychu należy włożyć klamry spinające lub gwoździe stalowe.

WAŻNE WSKAZÓWKI

Podane parametry dotyczą normalnych warunków klimatycznych (23°C i 65 % wilgotności względnej powietrza). Zmiany tych parametrów prowadzą również do zmiany podanych czasów.

Podczas nanoszenia gruntu temperatura podłoża i pomieszczenia nie może być niższa jak 15°C.

Wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 65%. Zimną żywicę naprawczą FADO MZS21 postawić w pomieszczeniu do osiągnięcia odpowiedniej temperatury.

Składnik A zużyć tylko w połączeniu ze składnikiem B.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA/ OCHRONA BHP

SKŁADNIK A

- symbol: Xi (produkt drażniący).
- działa drażniąco na oczy i skórę.
- unikać kontaktu z oczami i skórą.
- w przypadku kontaktu z oczami, natychmiast oczy przepłukać pod bieżącą wodą i skonsultować się z lekarzem.
- w przypadku kontaktu ze skórą, zabrudzone ubrania natychmiast zdjąć, skórą przemyć dużą ilością wody.
- podczas pracy zachować środki ostrożności. Stosować odpowiednie ubranie ochronne, rękawice ochronne i okulary ochronne/maskę ochronną na twarz.
- zanieczyszczoną skórę przemyć natychmiast wodą z mydłem.

KARTA TECHNICZNA

SKŁADNIK B

- symbol: Xn (produkt szkodliwy). Produkt zawiera: diizocyjanian difenylometanu, izomery i homologi.
- szkodliwe dla zdrowia przy wdychaniu.
- działa drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe.
- może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą.
- nie wdychać rozpylonej cieczy.
- unikać kontaktu z oczami i skórą.
- w przypadku kontaktu z oczami, natychmiast oczy przepłukać pod bieżącą wodą i skonsultować się z lekarzem.
- w przypadku kontaktu ze skórą, natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem.
- podczas pracy należy stosować odpowiednie ubranie ochronne, rękawice ochronne i okulary ochronne/maskę ochronną na twarz.
- w przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiedni aparat do ochrony dróg oddechowych.
- w przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
- EMICODE: EC1 R – bardzo mała emisja.
- GISCODE: RU1 – bez rozpuszczalnika.

Aby uzyskać więcej informacji proszę zapoznać się z kartą charakterystyki.

UTYLIZACJA

Utwardzone pozostałości gruntu można wyrzucać z odpadami domowymi.

SKŁADOWANIE

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach przechowywanych w temperaturze (między 10°C a 30°C) co najmniej 12 miesięcy. Składować w pomieszczeniach suchych.

Nie przechowywać w temperaturze poniżej 5°C.

WŁAŚCIWOŚCI

- czas przydatności do użycia: do 8 minut po zmieszaniu składników.
- czas przetwarzania: ok. 10-14 minut.
- nakładanie: wymieszaną żywicę wlać do wcześniej przygotowanych pęknięć i wygładzić szpachlą.
- utwardzenie: po 16-20 minutach.
- czas całkowitego wiązania: po 24 godzinach.

SZCZEGÓLNIE WAŻNE

Udzielone informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Producent gwarantuje wysoką jakość produktu, jednak ze względu na różnorodność stosowanych materiałów, sposobów użycia, warunków otoczenia i przechowywania na które niestety nie mamy żadnego wpływu, nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku stosowania go nie zgodnie z instrukcją. Każde inne stosowanie produktu niż opisane w niniejszej karcie technicznej wymaga pisemnej zgody producenta. Zalecamy przeprowadzenie prób we własnym zakresie.

Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji technicznej tracą ważność wszystkie wcześniej opublikowane.

Produkt do stosowania przez fachowe firmy wykonawcze.

Stan, dnia 01 Luty 2012 r.