

Floorservice Color Hartwachsöl 2K (A)

Wolny od rozpuszczalników, bezbarwny - szybko obciążalny - 2K olej podłogowy

Właściwości: Floorservice Color Hartwachsöl 2K jest szybko schnącym i nadającym się do szybkiego obciążenia twardym woskiem olejnym do użytku profesjonalnego. Ożywia oraz pogłębia naturalną strukturę i kolor powierzchni drewnianych poddanych jego działaniu. Pory pozostają otwarte, powierzchnia jest trwała i odporna na działanie wody (hydrofobowa). Floorservice Color Hartwachsöl 2K jest odporny na działanie wina, piwa, coli, kawy, herbaty i wody, zgodnie z wymogami normy DIN 68861 1A. Spełnia również wymogi normy EN 71, dotyczącej bezpieczeństwa zabawek.

Zastosowanie: Wszystkie chłonne powierzchnie drewniane wewnątrz budynku np. parkiety i deski podłogowe. Do stosowania jako system 1 lub 2 warstwowy.

Skład: Oleje roślinne i woski, składniki osuszające i dodatki.

Informacje techniczne

Temperatura pracy: powyżej 16°C.

Czas pracy po wymieszaniu składników: 4 godziny

Czas schnięcia: 8-12 godzin w zależności od temperatury i wentylacji

Obciążanie: chemiczna i mechaniczna odporność po 24 godzinach

Konsystencja: w postaci płynnej

Kolor: 12 odcieni

Zapach: charakterystyczny

Lepkość w °C: 38-42 s 4mm

Zawartość części stałych: 99,51 Gew-%

Wskazówki bezpieczeństwa: ze względu na ryzyko powstania samozapłonu szmatki, pady, itp. przesiąknięte Floorservice Color Hartwachsöl 2K włożyć do wody. Następnie mogą one zostać usunięte wraz z innymi odpadami domowymi.

Wartość dopuszczalna dla tego produktu wg normy unijnej (kat. A/e 2010): max 400g/l

Produkt zawiera: max. 30 g/l lotnych związków organicznych (VOC).

Opakowanie: 930 ml (Komponent A), 70 ml (Komponent B)

Sposób użycia:

Color Hartwachsöl 2K (Komponent A) przed użyciem bardzo dobrze wymieszać. Następnie 70 ml (Komponent B) wlać do 930 ml (Komponent A) i ponownie dobrze wymieszać. Powierzchnia musi być równomiernie wyszlifowana (ostatnie szlifowanie papierem o granulacji 120), sucha (maksymalna wilgotność drewna 11%), czysta i nie pokryta kurzem.

Praca szpachlą:

Floorservice Color Hartwachsöl 2K nałożyć równomiernie szpachlą ze stali nierdzewnej. Po 10-30 minutach nadmiar usunąć beżowym padem. Bezpośrednio po tym, drugą warstwę nałożyć w podobny sposób. Najpóźniej po 30 minutach nadmiar oleju usunąć beżowym padem. Po ok. 20 minutach wypolerować białym padem. Zużycie: ok. 20-30 ml/m² na każdą warstwę.

Nakładanie wałkiem mocherowym z krótkim włosiem:

1 x cienko i równomiernie nałożyć. Zużycie: ok. 50 ml/m² w zależności od rodzaju drewna. Po 10-30 minutach nadmiar usunąć szpachlą ze stali nierdzewnej lub gumową ściągaczką a następnie z całej powierzchni beżowym padem. Po ok. 20 minutach wypolerować białym padem.

Ważne: na powierzchni nie może pozostać nadmiar oleju.

Codzienna konserwacja: codzienne zanieczyszczenia najlepiej usunąć za pomocą zestawu do czyszczenia na sucho Floorservice Trockenreinigungs-Set, miotły lub odkurzacza

Czyszczenie: Floorservice Parkettreiniger

Pielęgnacja: Floorservice Pflegeöl

Wszystkie techniczne wskazówki dotyczące zastosowania bazują na obecnym stanie wiedzy i służą wyłącznie jako informacja dla nabywcy/ użytkownika. Zalecenia udzielone wg najlepszej wiedzy nie zwalniają nabywcy z odpowiedzialności sprawdzenia produktów, co do ich zdatności do zamierzonego zastosowania.

Nie stanowią one umownego stosunku prawnego ani zobowiązań dodatkowych wynikających z umowy kupna-sprzedaży. Stałą jakość gwarantujemy w ramach naszych „Ogólnych Warunków Sprzedaży”.

Importer w Polsce:

Euro-Nova S.C. | ul. Powstańców Wielkopolskich. 2A | 62-030 Luboń | tel. 61 899 12 26 | www.euro-nova.pl | E-mail: biuro@euro-nova.pl

14.11.2016