

Twardy wosk olejny na bazie olejów roślinnych i wosków

Właściwości

Twardy wosk olejny FF gwarantuje długotrwałe i naturalne zabezpieczenie drewna, tworzy szczelnie zamkniętą powierzchnię. Podkreśla i ożywia naturalne piękno drewna. W zależności od stopnia połysku tworzy półmatową, matową lub ultra-matową powierzchnię. Produkt ten jest odporny na działanie wina, piwa, coli, kawy, herbaty, soków owocowych, mleka i wody, zgodnie z wymogami normy DIN 68861 1A.

Zastosowanie

Do wszystkich rodzajów parkietów i desek podłogowych jako podkład oraz warstwa wykańczająca.

Dane techniczne

Temperatura pracy: minimalna +15°C, maksymalna +30°C

Czas utwardzania: ok. 10 dni

Czas schnięcia: ok. 8-12 godzin w zależności od temperatury otoczenia i wentylacji.

Wydajność: 1 Litr = ~ 12-15 m² przy dwóch warstwach bądź ~ 24-30 m² przy jednej warstwie.

Czyszczenie narzędzi: przy pomocy terpentyny lub w przypadku zastosowania przemysłowego przy pomocy Floorservice Walzenreiniger.

Przechowywanie: w suchym i chłodnym miejscu. W przypadku już otwartego opakowania może pojawić się kożuch. Kożuch musi zostać usunięty przed ponownym użyciem.

Środki ostrożności: Ze względu na ryzyko powstania samozapłonu, szmatki, pady, itp., przesiąknięte Floorservice Color Hartwachsöl FF należy włożyć do wody. Następnie mogą one zostać usunięte wraz z innymi odpadami domowymi.

Mycie i pielęgnacja:

Mycie: Floorservice Parkettreiniger

Pielęgnacja: Floorservice Pflegeöl

Opakowanie: 250 ml, 1000 ml i 5000 ml

Sposób użycia:

Przed użyciem dobrze wymieszać.

Produkt jest gotowy do użycia. Powierzchnia musi być równomiernie wyszlifowana (ostatnie szlifowanie papierem o granulacji 120-150), sucha (maksymalna wilgotność drewna 11%), wolna od kurzu, zabrudzeń i tłuszczów.

Nakładanie ręczne: Floorservice Hartwachsöl FF nanieść cienko i równomiernie przy pomocy specjalnej szczotki do podłogi (Floorservice Fussbodenbürste), mopa (Floorservice Mop), lub szpachli ze stali nierdzewnej. Po ok. 10 minut powierzchnię należy wypolerować maszyną jednotarczową z białym padem, ewentualny nadmiar oleju należy usunąć padem filcowym. Druga opcja to nałożenie równomiernie specjalnym wałkiem z krótkim włosiem. W tym przypadku nie ma konieczności polerowania.

Nakładanie przemysłowe:

Nakładać pojedynczym lub podwójnym wałkiem taką ilość aby po przejściu obrabianego materiału przez pady i szczotki pozostało ok. 20g/m². Po 8-12 godz. schnięcia (w zależności od temperatury otoczenia i wentylacji) nałożyć 2 warstwę. Przy mocno chłonnych podłożach nałożyć 3 warstwę. W przypadku niechłonnych gatunków drewna, szczególnie egzotycznych (np. Iroko, Kambala, Jatoba, Merbau i Afzelia) wystarczy tylko jedna warstwa w przeciwnym razie może dojść do wydłużenia czasów schnięcia i zmniejszonej odporności. Przed rozpoczęciem użytkowania podłogi, jeśli wystąpi taka potrzeba nanieść po ok. 3 tygodniach olej pielęgnacyjny Floorservice Pflegeöl.

Wartość dopuszczalna dla tego produktu wg normy unijnej (kat. A/f): 700g/l (01.012010).

Produkt zawiera max. 450 g/l lotnych związków organicznych (VOC).

Wszystkie techniczne wskazówki dotyczące zastosowania bazują na obecnym stanie wiedzy i służą wyłącznie jako informacja dla nabywcy/ użytkownika. Zalecenia udzielone wg najlepszej wiedzy nie zwalniają nabywcy z odpowiedzialności sprawdzenia produktów, co do ich zdatności do zamierzonego zastosowania. Nie stanowią one umownego stosunku prawnego ani zobowiązań dodatkowych wynikających z umowy kupna-sprzedaży. Stałą jakość gwarantujemy w ramach naszych „Ogólnych Warunków Sprzedaży”.

25.06.2019

